

FIBROVER

PIR VELO VETRO

Descrizione del prodotto

Fibropir FIBROVER® è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida polyiso a celle chiuse, rivestito sulla faccia superiore ed inferiore con un'armatura di velo vetro saturato. Il prodotto è esente da CFC e HCFC.

Tipo: Isostif Vercop

Principali applicazioni

- Isolamento di coperture piane o inclinate (accoppiamento con manti sintetici e bituminosi);
- Isolamento di pavimentazioni;
- Isolamento di pareti.

Tipologia di rivestimento	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
Armatura di velo vetro saturato	1200	600	da 20 a 160

I pannelli Fibropir® FIBROVER sono sottoposti ad un severo Controllo di Qualità interno in accordo alla Norma Europea di Prodotto UNI EN 13165 (*Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) ottenuti in fabbrica – Specificazione*) ed alle procedure del Sistema Qualità FI-VE Isolanti S.r.l. certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015.

Ogni pacco di materiale è corredato da un'etichetta su cui è riportata la marcatura CE ed il codice di designazione del prodotto, secondo quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13165.

FI-VE Isolanti S.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche e variazioni che riterrà opportune.



SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA

Via dell'Industria, 21
31029 Vittorio Veneto
Tel.: +39.0438.9111
Fax: +39.0438.911260
www.fiveisolanti.it
info@fiveisolanti.it

UNITA' PRODUTTIVA E COMMERCIALE

Via Monte Santo, 46
42021 Bibbiano (RE)
Tel.: +39.0522.251011
Fax: +39.0522.251010
info@fiveisolanti.it

UNITA' PRODUTTIVA

Via Brentelle, 11
31037 Ramon di Loria (TV)
Tel.: +39.0423.485841
Fax: +39.0423.456389

SCHEMA TECNICA / FIBROVER

Caratteristiche	Unità di misura	Codifica secondo EN 13165	Valore/ livello	Norma di prova
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE				
Conducibilità termica dichiarata (alla T media di 10°C)				
Spessore da 20 a 70 mm	W/mK	λ_D	0,028	EN 12667
Spessore da 80 a 110 mm	W/mK	λ_D	0,026	EN 12667
Spessore da 120 a 160 mm	W/mK	λ_D	0,025	EN 12667
Resistenza termica dichiarata				
Spessore 20 mm	m ² K/W	R _D	0,71	EN 12667
Spessore 30 mm	m ² K/W	R _D	1,07	EN 12667
Spessore 40 mm	m ² K/W	R _D	1,43	EN 12667
Spessore 50 mm	m ² K/W	R _D	1,79	EN 12667
Spessore 60 mm	m ² K/W	R _D	2,14	EN 12667
Spessore 70 mm	m ² K/W	R _D	2,50	EN 12667
Spessore 80 mm	m ² K/W	R _D	3,07	EN 12667
Spessore 90 mm	m ² K/W	R _D	3,46	EN 12667
Spessore 100 mm	m ² K/W	R _D	3,85	EN 12667
Spessore 110 mm	m ² K/W	R _D	4,23	EN 12667
Spessore 120 mm	m ² K/W	R _D	5,22	EN 12667
Spessore 130 mm	m ² K/W	R _D	5,20	EN 12667
Spessore 140 mm	m ² K/W	R _D	5,60	EN 12667
Spessore 150 mm	m ² K/W	R _D	6,00	EN 12667
Spessore 160 mm	m ² K/W	R _D	6,40	EN 12667
Assorbimento d'acqua per immersione totale a 28 gg	Vol.%	WL(T)2	≤ 2	EN 12087
Resistenza alla diffusione del vapore				
	m ² ·h·Pa/mg	Z	1,81 - 20,5	EN 12086
		μ	98	EN 12086
CARATTERISTICHE MECCANICHE				
Resistenza a compressione (al 10% di deformazione)	kPa	CS(10/Y)150	≥ 150	EN 826
Resistenza a compressione (al 2% di deformazione)	Kg/m ²	CS(2/Y)5000	≥ 5000	EN 826
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	kPa	TR80	≥ 80	EN 1607
CARATTERISTICHE FISICHE				
Tolleranza sullo spessore				
Spessore < 50 mm	mm	T2	± 2	EN 823
50 mm ≤ Spessore ≤ 70 mm	mm	T2	± 3	EN 823
Spessore ≥ 80 mm	mm	T2	-2; +5	EN 823
Tolleranza su larghezza e lunghezza (L)				
L < 1000 mm	mm		± 5	EN 822
1000 mm ≤ L ≤ 2000 mm	mm		± 7,5	EN 822
2000 mm ≤ L ≤ 4000 mm	mm		± 10	EN 822
L > 4000 mm	mm		± 15	EN 822
Reazione al fuoco		E	E	EN 13501-1
Massa volumica apparente	Kg/m ³	ρ	35 ± 2	EN 1602
Stabilità dimensionale (70°C e 90% U.R. per 48 h)	%	DS(70,90)	4	EN 1604
Stabilità dimensionale (-20°C per 48 h)	%	DS(-20,-)	2	EN 1604
Percentuale media di celle chiuse	%		95	Produttore
Coefficiente di dilatazione termica lineare	mm/mK		0,05	UNI 6348
Calore specifico	J/Kg·K		1470	EN 10456
Contenuto di riciclato medio (% in peso)	%		3,2	EN 14021
Aspetto	Eventuali imperfezioni superficiali o zone di non adesione tra rivestimento e schiuma le quali hanno origine dal particolare processo produttivo non compromettono in alcun modo le proprietà fisico-meccaniche dell'intero pannello.			